

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: IMPERMEABILIZANTE INCOLORO

Descripción	Revestimiento elástico incoloro para la impermeabilización de cubiertas de tejas, ladrillo visto, piedra artificial etc. Se adapta y adhiere sobre los materiales usados en construcción obteniéndose una barrera impermeable al agua.
Propiedades	Proteje la entrada de agua y humedades. Buena adherencia sobre el soporte. Cubre pequeñas fisuras y evita la aparición de microfisuras.
Tamaños	15 Litros, 4 l y 750 ml
Color	Incoloro.
Aplicaciones	Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola. Remover bien el producto y diluir para primeras capas entre un 5 a 10% de agua aprox. según soporte. Para segundas capas sin diluir. No aplicar con riesgo de lluvia. La limpieza de los utensilios se hace con agua.
Usos	Exterior.
Preparación de Superficies	Las superficies a aplicar deben estar rascadas, limpias, exentas de polvo o cualquier tipo de residuos mal adheridos y completamente secas. Se recomienda dejar secar muy bien antes de su pintado.
Características técnicas	<u>Rendimiento:</u> 1 a 2 m ² /kg, dependiendo superficie. <u>Disolvente:</u> agua. <u>Aspecto:</u> satinado-brillo. <u>Densidad:</u> 0,9- 1,05 kg/l <u>Secado a 23°C:</u> 45 minutos aprox. <u>Repintado:</u> después de 8 horas (la humedad relativa y la temperatura ambiente influyen en el tiempo de secado). Se aconseja tres capas para una correcta impermeabilización. <u>Vehículo:</u> copolímero estireno acrílico. <u>Valor COV:</u> Valor límite en la UE para este producto (cat. A/a): 75 g./l. 2007. 30 g/l. (2010). Este producto tiene un máximo de 28 g/l en COV.
Instrucciones de seguridad	Ver etiqueta del envase.
Almacenaje y conservación	24 meses desde su fabricación en su envase original sin abrir. Conservar en sitios secos, a la sombra y no exponer a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. A la cantidad de producto que no vaya a utilizar no añadir agua, si es necesario mezclar con agua hacerlo en otro recipiente.

Revisión: 15/07/2012

La efectividad de nuestros productos está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada está dentro de los estándares de PINTURAS MG a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores externos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para el que va destinado, debiendo realizar una prueba previa cuando sea necesario. La presente edición de la ficha técnica anula a las anteriores. PINTURAS MG.