

## FICHA TÉCNICA

### PRODUCTO: PINTURA PLASTICO DE PICAR BLANCO EXTRA

<b>Descripción</b>	Revestimiento plástico mate espeso con textura para el pintado de todo tipo de materiales(hormigón, cemento ladrillo) en superficies interiores.
<b>Propiedades</b>	Producto fabricado con pigmentos estables y cargas minerales de excelente calidad. De gran adherencia y resistentes a los agentes atmosféricos.
<b>Tamaños</b>	Envases de 22 kg.y 5 kg.
<b>Color</b>	Blanco.
<b>Aplicaciones</b>	Puede aplicarse a brocha y con rodillo de picar. Remover bien el producto y diluir de 330 a 660 ml de agua aprox. La limpieza de los utensilios se hace con agua.
<b>Usos</b>	Interior.
<b>Preparación de Superficies</b>	Las superficies a aplicar deben estar rascadas, limpias, exentas de polvo o cualquier tipo de residuos mal adheridos y completamente secas .En superficies nuevas imprimir antes con nuestro plástico int.- ext. M-90
<b>Características técnicas</b>	<u>Rendimiento:</u> 0,8 a 1,1 m <sup>2</sup> /kg, dependiendo superficie. <u>Disolvente:</u> agua. <u>Aspecto:</u> mate. <u>Densidad:</u> 1,75 gr/cc <u>Secado a 23°C :</u> 60 a 90 minutos. <u>Repintado:</u> después de 8 horas (la humedad relativa y la temperatura ambiente influyen en el tiempo de secado). <u>Vehículo:</u> copolímero acetato vinilo-veowa. <u>Pigmentos:</u> óxido de titanio tratado y cargas minerales diversas de elevada blancura y pureza. <u>Valor COV:</u> Valor limite en la UE para este producto (cat. A/a): <b>75</b> g./l. 2007. <b>30</b> g/l. (2010). Este producto tiene un máximo de <b>28</b> g/l en COV.
<b>Instrucciones de seguridad</b>	Ver etiqueta del envase.
<b>Almacenaje y conservación</b>	24 meses desde su fabricación en su envase original sin abrir. Conservar en sitios secos, a la sombra y no exponer a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. A la cantidad de producto que no vaya a utilizar no añadir agua, si es necesario mezclar con agua hacerlo en otro recipiente.

**Revisión: 15/07/2012**

La efectividad de nuestros productos está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada está dentro de los estándares de PINTURAS MG a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores externos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para el que va destinado, debiendo realizar una prueba previa cuando sea necesario. La presente edición de la ficha técnica anula a las anteriores. PINTURAS MG.