

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: PINTURA IMPERMEABILIZANTE ANTIGOTERAS OXIDO ROJO ROFESIONAL

Descripción	Revestimiento elástico para la impermeabilización de cubiertas, tejados, voladizos. Se adapta y adhiere sobre los materiales usados en construcción obteniéndose una barrera impermeable al agua.
Propiedades	Se puede aplicar tanto en horizontal como en vertical. Proteje la entrada de agua y humedades.
Tamaños	15 Litros y 4 l
Color	Rojo Oxido.
Aplicaciones	Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola. Remover bien el producto y diluir para primeras capas entre un 5 a 10% de agua aprox. según soporte. Para segundas capas sin diluir. No aplicar con riesgo de lluvia. La limpieza de los utensilios se hace con agua.
Usos	Exterior.
Preparación de Superficies	Las superficies a aplicar deben estar rascadas, limpias, exentas de polvo o cualquier tipo de residuos mal adheridos y completamente secas. Se recomienda dejar secar muy bien antes de su pintado.
Características técnicas	<p><u>Rendimiento:</u> 1 a 1,5 m²/kg, dependiendo superficie.</p> <p><u>Disolvente:</u> agua.</p> <p><u>Aspecto:</u> satinado.</p> <p><u>Densidad:</u> 1,3- 1,4 kg/l</p> <p><u>Secado a 23°C:</u> 45 minutos aprox.</p> <p><u>Repintado:</u> después de 8 horas (la humedad relativa y la temperatura ambiente influyen en el tiempo de secado). Se aconseja 2 kg/m² para una correcta impermeabilización.</p> <p><u>Vehículo:</u> copolímero estireno acrílico.</p> <p><u>Valor COV:</u> Valor limite en la UE para este producto (cat. A/a): 75 g./l. 2007. 30 g/l. (2010). Este producto tiene un máximo de 28 g/l en COV.</p>
Instrucciones de seguridad	Ver etiqueta del envase.
Almacenaje y conservación	24 meses desde su fabricación en su envase original sin abrir. Conservar en sitios secos, a la sombra y no exponer a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. A la cantidad de producto que no vaya a utilizar no añadir agua, si es necesario mezclar con agua hacerlo en otro recipiente.

Revisión: 15/07/2012